

Dado Ceramica S.r.l.

Via Sicilia 21 - 40017 - San Matteo della Decima (BO) - Italy

Telefono +39 051 6819611 - Telefax +39 051 6819650


info@dadoceramica.it - Follow us   

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA . WHITE-BODY WALL TILE

www.dadoceramica.it

REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE . WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN

UNI EN 14411 BIII Allegato L (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	ARTISTIC STONE
	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		%	
	Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit		(mm)	
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	
	Planarità / Surface flatness Planeite de surface / Ebenflächigkeit		± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect	
			± 10	
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	> 10 %	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft	UNI EN ISO 10545-4	Spessore / Thickness ≥ 7,5 Non meno di / Not less than 600 N	> 600 N
			Spessore / Thickness < 7,5 Non meno di / Not less than 200 N	> 200 N
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		Spessore / Thickness ≥ 7,5 Minimo / Minimum 12 N/mm²	> 12 N/mm²
			Spessore / Thickness < 7,5 Minimo / Minimum 15 N/mm²	> 15 N/mm²
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available	Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressillage Haarißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested Demandée Gefragt	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
	Resistenza agli acidi Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B	A
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3 Classe 3 Klasse 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend